

SCHEMA TECNICA
E
SCHEMA PRODOTTO
Verificato Maggio 2019

SCHEMA TECNICA

A) Azienda Produttrice: Gazzotti18 soc.coop
Via Lame n° 282
40013 Trebbo di Reno (BO)

B) Denominazione commerciale del prodotto: **Smile**

C) Descrizione prodotto e natura dei componenti:

Elementi di legno 2 strati per pavimentazione composta da un supporto di compensato fenolico multistrato incollato ad una superficie in vista di legno nobile.

Solo Smile 10 con supporto in listelli massicci di conifera.

- strato superiore (superficie in vista) in Rovere (*Quercus petraea*), di spessore nominale mm 4;

D) Finitura della superficie in vista:

La superficie di ogni lista è leggermente spazzolata e trattata con finitura UV ad alto residuo secco.

- Eventuale applicazione preliminare di tinta all'acqua
- Verniciatura acrilica UV ad alta resistenza
- Microbisellatura sui quattro lati presente solo su Smile XXL15.

E) Modalità di posa: posa mediante incollaggio al sottofondo o flottante.

Nel caso di posa flottante è necessario inserire tra il prodotto ed il sottofondo una idonea barriera al vapore e l'apposito materassino.

F) Selezioni previste:

KNS e KNOT (classe di aspetto libera, come previsto da UNI EN 13489, appendice B).

La descrizione completa è riportata nella tabella sottostante.

G) Prodotto conforme alle norme:

UNI EN 14342 – pavimentazioni di legno: caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura

UNI EN 13489 – pavimentazioni di legno: elementi multistrato con incastro

H) Manutenzione:

Vedere scheda prodotto

I) Conformità e marcatura: Il prodotto è conforme alla norma CE 14342 obbligatoria per la vendita dei Parquet in tutti i paesi della Unione Europea.

prodotto	Sp.	densità	reazione al fuoco	emissione formaldeide	contenuto pentaclorofenolo	scivolosità	durabilità biologica	conduttività termica	resistenza alla rottura N/mm ²	D. Brinnel	Metodo di posa	Riscaldamento a pavimento
smile 10	11mm	500	Dfl-s1	E1	≤ 5 ppm	NPD	Classe 1	0,063 m2k/W	NPD	media /elevata*	Incollato	Compatibile
smile XL10	10mm	500	Dfl-s1	E1	≤ 5 ppm	NPD	Classe 1	0,063 m2k/W	NPD	media /elevata*	Incollato	Compatibile
smile XXL15	15mm	500	Dfl-s1	E1	≤ 5 ppm	NPD	Classe 1	0,094 m2k/W	NPD	media /elevata*	Incollato/flo ttante	Compatibile

*dato ricavato da pubblicazioni specifiche sulla posa dei pavimenti in legno per uso civile edito da Edilegno/Federlegno Arredo

La classificazione in base all'aspetto dei nostri pavimenti viene fatta come previsto dalla normativa internazionale UNI-EN 13489; le linee di prodotto Gazzotti18 rientrano nella classificazione denominata "Classe Libera".

Caratteristiche:		Kns	KNot
Alburno sano		Consentite tracce leggere	
Nodi (sani,aderenti,marci)		Consentiti se sani	
		0 ≤ 30 mm	0 ≤ 50 mm
Cretti (setolature)		Consentiti se passanti	Consentiti se non passanti e di max. 40 mm lunghezza
Inclusioni di Corteccia		Consentite	Consentite
Colpo di Fulmine		NON consentito	Consentito
Fibratura aggrovigliata		Consentita	
Deviazione fibratura		Consentita	
Cuore Sano		NON consentito	
Variazione di colore (incluso cuore nero, rosso, ecc.)		Consentite	
Tracce dei listelli		NON consentito	
Alterazione biologica		NON consentito (ad eccezione dell'azzurramento)	
Parti non visibili	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non ne compromettono la resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet		

SCHEDA PRODOTTO

Grazie per avere acquistato un parquet Gazzotti. Vi preghiamo di leggere con attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni sotto riportate.

Prodotti

- Tutti i prodotti sono parquet 2 strati, cioè costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto ligneo stabilizzante uniti fra di loro con colla vinilica D4. Conformi alla UNI EN 13489. Tutti i prodotti della linea Smile sono marchiati CE ovvero conformi alla normativa UNI EN 14342. Le caratteristiche tecniche previste dalla norma sono indicate sull'imballo esterno.
- Tutti i prodotti sono sottoposti ad uno speciale trattamento di verniciatura ecologico che tutela al massimo l'ambiente di lavoro e lo spazio circostante. Alcuni prodotti sono pigmentati nella parte superficiale. Alcuni prodotti sono sottoposti a un trattamento termico: in tal caso il forte contrasto di colori è una caratteristica normale del pavimento che evidenzia la risposta specifica di ogni singola lista al contatto con il calore. A contatto con la luce i prodotti termo trattati tendono a schiarirsi.
- Alcuni prodotti sono leggermente spazzolati per ottenere quell'effetto di usura naturale della superficie in grado di esaltare la personalizzazione della materia prima.
- Gazzotti prevede, a seconda delle tipologie di prodotti, due selezioni, KNS e KNOT, che, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13489 (appendice B, principi per la classificazione della classe libera), sono da considerarsi classi d'aspetto libere (vedere www.gazzotti18.it).
- I prodotti della linea XX Large sono bisellati sui 4 lati e presentano nodi aperti e/o stuccati anche di grandi dimensioni, per esaltarne l'estetica naturale.

Informazioni sulla posa

- Tutti i prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Tutti i prodotti devono essere posati su sottofondi cementizi o su pavimenti preesistenti purché compatti ed idonei. Tutti i prodotti devono essere posati incollati: in tal caso la colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su fianchi e teste dei prodotti. Nella versione XX Large si può procedere con posa incollata o flottante: in quest'ultimo caso tra le liste e il sottofondo dovrà inserito l'apposito materassino e le liste dovranno essere incollate tra di loro nei lati lunghi.
- **Al momento della posa eventuali residui di collanti vanno rimossi prima dell'essiccazione esclusivamente con uno straccio pulito senza utilizzo di alcool o solventi.**
- Tutti i prodotti sono finiti, non necessitano di alcun trattamento superficiale e sono calpestabili dopo 24 ore dalla posa.
- L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti, lo 0,5% per massetti di anidrite e lo 0,2% per i massetti di anidri te riscaldanti. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.

- Per la posa su pavimenti riscaldanti e/o raffrescanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che la temperatura superficiale di esercizio del parquet, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa dei parquet.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento alle specifiche pubblicazioni sulla posa dei pavimenti in legno per uso civile edito da Edilegno/Federlegno Arredo, nonché alla normativa tecnica vigente.
- **Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, non si accettano contestazioni di nessun tipo sui materiali posati. L'utilizzazione o l'alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.**
- La pavimentazione posata, quando valutata visivamente, deve essere osservata in posizione eretta con luce naturale diffusa alle spalle dell'osservatore. In assenza di luce naturale diffusa è possibile utilizzare luce artificiale purché diffusa. Per la valutazione o la localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione non devono essere utilizzate sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

Informazioni sulle specie legnose

- Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Di conseguenza, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature. Il pigmento può a seconda della materia prima dare differenti risposte cromatiche: anche in questo caso possono esistere differenze cromatiche tra lista e lista e comunque rispetto alle campionature. Essendo il legno, inoltre, cangiante, l'aspetto differisce anche a seconda dell'angolo visivo. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi assolutamente indicative e non vincolanti.
- Nel Rovere alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche ovvero temperatura dell'aria compresa tra 18°C e 22°C e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di microfessure (setolature), di distacchi del legno nobile dal supporto ligneo stabilizzante o di rigonfiamenti.
- La temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetto riscaldante, per ragioni di stabilità dimensionale e di benessere, non deve superare i 24 °C. Analogamente la temperatura superficiale di esercizio del parquet su massetti con funzione raffrescante non deve essere inferiore a 15°C.
- E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti od altri oggetti, tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e Cleaning, il detergente neutro per i pavimenti Gazzotti.

GAZZOTTI

- **Il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici qual tacchi a spillo, scale da lavoro, sedie con ruote non idonee, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le sole.**
- Le singole liste eventualmente danneggiate possono essere sostituite se posate incollate: suggeriamo di tenere un'adeguata scorta della partita utilizzata. Al momento della sostituzione la nuova lista risulterà di colorazione differente: a contatto con la luce, nel tempo, tenderà ad uniformarsi alle altre

N.B.

Le indicazioni qui riportate sono puramente indicative, è pertanto consigliato di avvalersi per la posa di un Posatore Qualificato, che verificherà le reali condizioni di posa.

Per le pose su riscaldamento a pavimento oltre alle indicazioni da noi riportate è sempre opportuno confrontarsi con il produttore del Sistema Radiante.